

Chemikalienbeständigkeit für

# UZIN EP 21

MEDIENGRUPPE / CHEMIKALIEN		EXPOSITIONSDAUER [D] PRÜFKRITERIEN		
		1 Tag	3 Tage	7 Tage
1	Ottokraftstoffe	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0
3	Heizöl EL (nach DIN 51603-1)	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0
9	Wässrige Lösungen organischer Säuren	G:2 F:3 B:4	G:3 F:4 B:4	G:5 F:5 B:4
10	Anorganische Säuren sowie deren Salze	G:0 F:0 B:0	G:1 F:0 B:0	G:1 F:0 B:0
11	Anorganische Laugen	G:0 F:0 B:0	G:1 F:1 B:0	G:2 F:3 B:0
14	Wässrige Lösungen organischer Tenside	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0	G:0 F:0 B:0
Einzelmedien	Kühlmittel	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:2/B:0
	Enteisungsmittel	G:1/F:0/B:0	G:1/F:0/B:0	G:1/F:0/B:0
	Getriebeöl	G:1/F:0/B:0	G:1/F:0/B:0	G:1/F:0/B:0
	Pflanzenöl	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0
	Cola	G:0/F:0/B:0	G:0/F:0/B:0	G:0/F:0/B:0
	Ketchup	G:1/F:0/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:2/B:0
	Senf	G:0/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:2/B:0
	Rotwein	G:0/F:0/B:0	G:0/F:1/B:0	G:0/F:1/B:0
	Kaffee	G:0/F:0/B:0	G:2/F:2/B:0	G:2/F:4/B:0
	Saurer Reiniger (in Anwendungskonzentration)	G:1/F:2/B:5	G:2/F:3/B:5	G:4/F:4/B:5
	Alkalischer Reiniger (in Anwendungskonzentration)	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0
	Desinfektionsmittel (chlorhaltig)	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0	G:1/F:1/B:0
	Desinfektionsmittel „Sagrotan“ (in Anwendungskonzentration)	G:0/F:0/B:0	G:0/F:0/B:0	G:0/F:0/B:0

G: Glanz F: Farbe B: Blasengrad

## BEWERTUNG

- 0 Keine sichtbare Veränderung
- 1 Eben erkennbare Veränderung in Glanz und Farbe
- 2 Leichte Veränderung in Glanz und Farbe, die Struktur der Prüffläche ist nicht verändert
- 3 Starke Markierungen sichtbar, die Struktur der Prüffläche ist jedoch weitgehend unbeschädigt
- 4 Starke Markierungen sichtbar, die Struktur der Prüffläche ist verändert
- 5 Prüffläche stark verändert bzw. zerstört

## ACHTUNG:

Trotz einer geeigneten Chemikalienbeständigkeit, kann eine optische Farbminderung auftreten. Die Funktionstüchtigkeit bleibt jedoch erhalten und hat keinerlei Einfluss auf die mechanische Leistung.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de

CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Telefon +41 41 6 24 48 88 | Telefax +41 41 6 24 48 89 | E-Mail uzin.ch@uzin-utz.com | Internet www.uzin.ch

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de